

Prehlásenie o vlastnostiach

č.3SK DOP-122

Identifikačný kód výrobku	122
Použitie	Sklenné sieťoviny pre vystužovanie omietok na báze cementu
Výrobca	Technical Textiles, s.r.o., Beethovenova 16. 921 01 Piešťany, Slovenská republika
Výrobný závod	Technical Textiles, s.r.o., Školská 54 922 41 Drahovce, Slovenská republika
System AVCP	2+
Európsky dokument pre posudzovanie	EAD 040016-00-0404
Európsky technický posudok	ETA 16/0546
Subjekt pre technické posúdenie	Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p. Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9, Prosek, Česká republika
Oznámený subjekt	1020

Deklarované vlastnosti

Vlastnosti	Skúšobné metódy	Technické dáta
Plošná hmotnosť	EAD 040016-00-0404:2016, CL.2.2.8	160g / m ² ±5%
Obsah popolčeka	EAD 040016-00-0404:2016, CL.2.2.2	79,1%
Veľkosť oka	EAD 040016-00-0404:2016, CL.2.2.4	3,5 x 3,9 mm, svetlá vzdialenosť osnova / útok
Šírka rolky	EAD 040016-00-0404:2016, CL.2.2.5	100 or 110 cm
Spalné teplo	EAD 040016-00-0404:2016, CL.2.2.3	8,19 MJ/kg
Reakcia na oheň	EAD 040016-00-0404:2016, CL.2.2.1	NPD
Viditeľné vady	EAD 040016-00-0404:2016, CL.2.2.6	no
Hrúbka	EAD 040016-00-0404:2016, CL.2.2.9	0,47 mm
Pomer roztiahnutia v stave dodania	EAD 040016-00-0404:2016, CL.2.2.7	3,9% osnova / 3,5% útok
Pomer roztiahnutia po alkalickéj úprave	EAD 040016-00-0404:2016, CL.2.2.7	2,1% osnova / 2,1% útok
Pevnosť v ťahu v stave dodania	EAD 040016-00-0404:2016, CL.2.2.7	2200N / 5 cm osnova / 2290N / 5cm útok
Pevnosť v ťahu po alkalickéj úprave	EAD 040016-00-0404:2016, CL.2.2.7	1130N / 5 cm osnova / 1400N / 5cm útok

Piešťany 03.01.2017


Jens Wendland / majiteľ

Technical Textiles s.r.o.

Školská 54, 922 41 Drahovce, Slovak republic, tel.: +421-33-7964-111, fax.: +421-33-7964-120, e-mail: techtex@tech-tex.sk

IČO: 44163134, IČ DPH: SK2022603649, Bankové spojenie: Tatra banka a.s., Hodžovo nám. 3, SK - 811 06 Bratislava

Číslo účtov: IBAN EUR: SK351100 0000 0029 2776 6297, IBAN USD: SK 591100 0000 0028 2681 4085, SWIFT: TATRSKBX

www.tech-tex.sk