



Textilní zkušební ústav, s.p.

Václavská 237/6, 60300 Brno, Česká republika

zkušební laboratoř

PROTOKOL O ZKOUŠKÁCH

AZL 20 / 0051

ZADAVATEL: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
Prosecká 811/76a
190 00 Praha 9 - Prosek

VZOREK: **Skleněná síťovina 123**
(dle údajů zadavatele) Výrobce Technical Textiles – d.o.o.e.l., Techn-Industrial zone 12,
MK 2000 SHTIP, Severní Makedonie
Výrobna: Technical Textiles – d.o.o.e.l., Techn-Industrial zone 12,
MK 2000 SHTIP, Severní Makedonie
a Technical Textiles, s.r.o., Školská 54, 922 41 Drahovce, Slovensko
Skleněná síťovina 123/2 and 125/1
Výrobce: Technical Textiles – d.o.o.e.l., Techn-Industrial zone 12,
MK 2000 SHTIP, Severní Makedonie
Výrobna: Technical Textiles, s.r.o., Školská 54, 922 41 Drahovce,
Slovensko

PŘEDMĚT ZKOUŠENÍ: Tloušťka

**PODMÍNKY POUŽITÍ
PROTOKOLU:** Protokol obsahuje výsledky zkoušek, které se vztahují jen
k předloženému vzorku. Odběr vzorku proveden zadavatelem.
Protokol nesmí být reprodukován jinak než celý. K reprodukování
části protokolu si musí zákazník vyžádat souhlas zkušebny, která
protokol vystavila.

PROTOKOL VYSTAVIL:
PŘEKONTROLOVAL:
POČET STRAN:

Čermáková *Čermáková*
Ing. Kryšková *Kryšková*
2

**DATUM PŘIJETÍ
ZAKÁZKY:**
10.01.2020

**DATUM PROVEDENÍ
ZKOUŠEK:**
14.-15.01.2020

**DATUM VYSTAVENÍ
PROTOKOLU:**
16.01.2020



+420 543 426 713
+420 543 426 742
<http://www.tzu.cz>
chz@tzu.cz



METODIKA ZKOUŠEK:

Tloušťka

byla stanovena podle ISO 4603 /změna 1

- klimatizace zkušebních vzorků: teplota (20±2)°C; relativní vlhkost (65±4) %
- zkušební ovzduší: teplota 21°C; relativní vlhkost 62 %
- stanovené zatížení : 2 kPa
- měřená plocha : 25 cm²
- velikost zkušebních vzorků : 10 x 10 cm
- počet zkušebních vzorků: 5

Výsledek: tloušťka vyjádřená v mm

VÝSLEDKY ZKOUŠEK:

Skleněná síťovina 123

Výrobce: Technical Textiles – d.o.o.e.l., Techn-Industrial zone 12, MK 2000 SHTIP, Severní Makedonie

Výrobna: Technical Textiles – d.o.o.e.l., Techn-Industrial zone 12, MK 2000 SHTIP, Severní Makedonie
a Technical Textiles, s.r.o., Školská 54, 922 41 Drahovce, Slovensko

Skleněná síťovina 123/2 a 125/1

Výrobce: Technical Textiles – d.o.o.e.l., Techn-Industrial zone 12, MK 2000 SHTIP, Severní Makedonie

Výrobna: Technical Textiles, s.r.o., Školská 54, 922 41 Drahovce, Slovensko

Vlastnost	zkušební metoda	měřicí jednotka	zjištěné hodnoty			
			123 Severní Makedonie	123 Slovensko	123/2 Slovensko	125/1 Slovensko
Tloušťka – 2kPa	ISO 4603 změna 1					
. průměrná hodnota		mm	0,67	0,74	0,64	1,40
- směrodatná odchylka		mm	0,05	0,08	0,02	0,09

Ing. Petr Nasadil
vedoucí zkušební laboratoře

